

FICHA TÉCNICA

Descripción del producto

Esmalte en aerosol en base a resinas hidrocarbúricas, que resiste altas temperaturas hasta 400°C secos. Se puede aplicar sobre superficies de acero o acero galvanizado, expuestos a calor seco e indirecto.

Usos recomendados

Chimeneas, estufas, partes de caderas, tubos de escape o radiadores.

Propiedades

Propiedad	Descripción	Propiedad	Descripción
Colores	Negro y aluminio	VOC	625 g/L
Terminación	Semibrillo	Punto de Inflamación	-20°C
Sólidos en Volumen	8 %	Limpieza de Equipos	Diluyente Al-100 o Jotun Thinner #2
Viscosidad (25°C)	No Aplica	Forma de Suministro	Aerosol 485 mL
Resistencia al Calor	400°C continuo	N° de Componentes	1

Espesor de Película Seca recomendada por capa

Propiedad	Espesor de Película Seca [µm]	Rendimiento Teórico [m ² /lt]
Recomendado	25-40	2.0 – 3.2

Preparación de Superficies

Para asegurar una adecuada adherencia, todas las superficies deben estar limpias, secas y exentas de contaminación.

Sustrato	Preparación de Superficies
Acero	Superficie fría, sin focos de corrosión
Acero Galvanizado	Superficie fría, sin focos de corrosión
Acero Galvanizado Nuevo	Eliminar el aceite lavándolo con detergente domestico

Aplicación

Herramientas de Aplicación

Se aplica desde el mismo envase, el cual debe agitarse antes de la aplicación. Aplique la pintura desde unos 30 cm de distancia y con un ángulo de 45° respecto de la superficie para evitar el rebote de la pintura. Aplique en lugares abiertos y ventilados, lejos de cualquier fuente que genere llamas. Se deben aplicar 2 manos.

Tiempos de Secado y Curado

Temperatura del Sustrato	20°C
Secado al tacto	1 - 3 hrs
Secado para repintar (Min)	4 hrs
Secado para repintar (Max)	24 hrs
Curado	3 días

El producto seca a temperatura ambiente, no requiere horneado a alta temperatura para curar. Antes de someterlo a altas temperaturas el producto debe estar curado.

Los tiempos de secado indicados se realizaron en condiciones controladas de laboratorio y en los espesores recomendados.

Compatibilidad

Capas Previas	Ninguna
Capas Siguietes	Ninguna

Formatos de envases

SKU	Nombre	Volumen Envase [cc]	Contenido [cc]
17050012	AEROSOL ALTAS T° NEGRO	485	485
17050112	AEROSOL ALTAS T° ALUMINIO	485	485

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco, y bien ventilado, alejados de toda fuente de ignición y calor. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

Tiempo de vida de almacenaje a 20 °C 24 meses.

Salud y Seguridad

Este producto es sólo para uso profesional. Los aplicadores y operarios deberán estar capacitados y contar con el equipo para mezclar, agitar y aplicar las pinturas correctamente. Los aplicadores deberán utilizar equipos de protección personal adecuados.

Nota

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo al avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de estos datos técnicos sin previo aviso.